

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 417 - 21C <i>« 23 » septembrie 2021</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

23 » septembrie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Tricou tip „polo”, din material tricatat împletitura pike („pigue”), vopsit (culoarea neagră) 65% PES, 35% viscoza, măr. 182-92 (46/5), art. L410, pentru bărbați. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000358.*

Solicitant *„Universcom” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3*

Producător *SRL «VARGUS-GRUP», Republica Moldova, mun. Chișinău*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *21.09.2021*

Data începerii încercării *21.09.2021*

Data sfârșitului încercării *23.09.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. M-9125-21 din 17.09.2021

și programului Nr. M-9125-21 din 17.09.2021

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *SM GOST 31410:2011 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.*

Condiții tehnice generale”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы

устойчивости окраски и методы её определения”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase

și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 417-21C « 23 » septembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tricou tip „polo”, din material tricotat împletitura pike*

(„pigue”), vopsit (culoarea neagră) 65% PES, 35% viscoza, măr. 182-92 (46/5), art. L410,

pentru bărbați. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000358.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.4 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	2		Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES - viscoza	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 3, 7
3	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	232,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	