



ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»,
г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

Сертификат качества Известь строительная

(воздушная, негашеная, кальциевая, дробленая)



Сертификат соответствия OCpr-018 11 A1286-17

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57.55968

Сертифікат відповідності UA 033. 0373-19

ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические условия».

ГОСТ 22688-77 «Известь строительная. Методы испытаний».

ДСТУ Б.В.2.7-90:2011

Характеристика извести:

| Показатели качества | Един. измер. | Значение показателя |
|---|--------------|---------------------|
| Активные CaO + MgO | % | 90,0-93,5 |
| CO ₂ | % | 1,5-2,6 |
| MgO, | % | 1,5-2,5 |
| SiO ₂ | % | 1,5-2,0 |
| Потери при прокаливании | % | 3,5-4,5 |
| Непогасившиеся зерна, не более | % | 1,0-3,0 |
| Гидратная вода, не более | % | 2,00 |
| Время гашения | мин. | 2 |
| Температура гашения | °C | 90 |
| Равномерность изменения объема | | выдерживает |
| Удельная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | <20 |
| Фракционный состав | мм | 0-20 |
| Гарантийный срок хранения со дня отгрузки потребителю | сут. | 30 |

Начальник испытательной лаборатории



С. Д. Беспалько