

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007392-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de nisip și pietriș pentru lucrări de construcții, M 800 F50;  
fabricat conform cerințelor GOST 23735-79.

Codul NM MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 23735-79 pct. 1.7 tab.1; pct. 1.9, 1.11; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: cariera "Cruglic", r-ul Criuleni, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0237 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 273, 273/8 din 07.04.2017, Nr 273/9 din 05.05.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Data începutului încercării: 05.04.2017

Data finisării încercărilor: 07.04.2017

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 273

| Nr / | Denumirea indicatorilor                                       | U/m               | m/site   | Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate | Indicativul DN pentru metode de încercări           | Cerințe documentul normativ p/caracteristici le încercate | Indicatori reali |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Densitatea în stare uscată                                    | Kg/m <sup>3</sup> | -        | GOST 23735-79                                                        | GOST 8269.0-97 pct 4.17                             | -                                                         | 1610             |
| 2    | Rest pe sita<br><br>Parțial – numărător,<br><br>Total-numitor | %                 | Nº 50    | GOST 23735-79<br>pct 1.2<br>pct 1.7                                  | GOST 23735-79 pct 3.2                               | 0-10                                                      | 1,45 /1,45       |
|      |                                                               | %                 | Nº 40    |                                                                      |                                                     | -                                                         | 4,65 /6,10       |
|      |                                                               | %                 | Nº 30    |                                                                      |                                                     |                                                           | 4,42/10,52       |
|      |                                                               | %                 | Nº 25    |                                                                      |                                                     | -                                                         | 5,65/ 16,17      |
|      |                                                               | %                 | Nº 20    |                                                                      |                                                     | -                                                         | 4,02/ 20,19      |
|      |                                                               | %                 | Nº 15    | GOST 8267-93<br>pct 4.2<br>GOST 8736-93<br>pct 4.3                   | GOST 8269.0-97 pct 4.3<br><br>GOST 8735-88<br>pct 3 | -                                                         | 3,27/23,46       |
|      |                                                               | %                 | Nº 12,5  |                                                                      |                                                     | -                                                         | 4,28/ 27,74      |
|      |                                                               | %                 | Nº 10    |                                                                      |                                                     | -                                                         | 5,92/33,66       |
|      |                                                               | %                 | Nº 7,5   |                                                                      |                                                     | -                                                         | 4,88/ 38,54      |
|      |                                                               | %                 | Nº 5     |                                                                      |                                                     | -                                                         | 5,22/ 43,76      |
|      |                                                               | %                 | Nº 2,5   |                                                                      |                                                     | -                                                         | 4,70 /48,46      |
|      |                                                               | %                 | Nº 1,25  |                                                                      |                                                     | -                                                         | 3,99/ 52,45      |
|      |                                                               | %                 | Nº 0,63  |                                                                      |                                                     | -                                                         | 5,65/58,10       |
|      |                                                               | %                 | Nº 0,315 |                                                                      |                                                     | -                                                         | 21,11/79,21      |
|      |                                                               | %                 | Nº 0,16  |                                                                      |                                                     | .                                                         | 16,42 / 95,63    |
|      |                                                               | %                 | < 0,16   |                                                                      |                                                     | max.: 20                                                  | 4,37             |
| 3    | Conținutul de particule prăfoase și argiloase                 | %                 | -        | GOST 23735-79 pct 1.11                                               | GOST 8269.0-97 pct 4.5<br>GOST 8735-88 pct 5        | max :<br>5                                                | 2,8              |

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Amestec de nisip – pietriș corespunde cerințelor GOST 23735-79 pct 1.2 ; pct 1.7; pct 1.11 ; conținutul de pietriș / 5 – 50 / mm. în amestec – 43,76 %

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmănat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SRL „GOIANA PETR.CO”

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul Specialist

Coreni N.

### În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S. este strict interzisă