

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 337-20 «09» iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Spunbond laminat pentru îmbrăcăminte de protecție*

Solicitant „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 09.07.2020

Data începerii încercării 09.07.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-78-20 din 09.07.2020

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	58,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>Șveț E.</i>