

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0127

ЭМАЛЬ ЭП-547

ТУ У 20.3-38484110-002:2018

Цвет	Красно-коричневый	RAL	Тара	Ведро металлическое	
Партия	№ 0097		Масса нетто	2050 кг	
Дата изготовления	18	02	2025	Кол-во мест	41

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД	Фактические показатели
1	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать установленным образцам цвета.	соответств
2	Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную гладкую поверхность, без посторонних мех. включений.	соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при 20±2°С, с	65-120	104
4	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60	65
5	Степень перетира эмали, мкм, не более	25	25
6	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	150	соответствует
7	Время высыхания при 20±2°С, ч, до степени 3 не более:	24	соответствует
8	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50	50
9	Эластичность пленки при изгибе по ШГ-2, мм, не более	3	2
10	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
11	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, маятник А, отн.ед., не менее	0,6	0,6
12	Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при 20±2°С, ч, не менее	7	соответствует
13	Устойчивость пленки эмали, ч. не менее, к действию 25% раствора кислот: азотной соляной серной	24 24 24	выдерживает

Соответствует требованиям. ТУ У 20.3-38484110-002:2018.

Срок хранения: 6 месяцев.

Зав. лабораторией

ТОВ КОМПАНІЯ
СТАНДАРД СПЕЦЕМАЛЬ
ВТН ЛАБОРАТОРІЯ №3