

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 186- 25 « 06 » august 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	---	--



La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" primăvara-toamnă , cu fețe din piele naturală, talpi din PU, model VHS101P, mărime 41, metoda de confecționare prin injectare.*

Solicitant SRL „Geoter-Com” mun. Chișinău, str.G. Asachi

Producător VHS, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 04.08.2025

Data începerii încercării 04.08.2025

Data sfârșitului încercării 06.08.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-55-25 din 04.08.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-71 dr-73
2*	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,8 dr-0,9
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,9 dr-1,0
3*	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-145 dr-150
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-62 dr-54
5	Înălțimea carâmbului din, mm: - partea laterală	De facto	145

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.