

# EUROSTIL

VOPSEA FAȚADĂ



AMBALAJ	1,4 kg	4,2 kg	7 kg	14 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44

## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,17-0,25 KG/M <sup>2</sup>
DENSITATEA	1,630±0,005 G/CM <sup>3</sup>
pH	8,5-9,5
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	40 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	66±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	23 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

## DESCRIEREA PRODUSULUI

EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi.

## CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

## PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la intemperii;
- Rezistentă la razele UV;
- Bună putere de acoperire;
- Aderență bună la suport;
- Lavabilitate sporită;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafața suport supusă riscului de apariție a ciupercilor și mușcăiului — cu SUPRATON LUX BIOCID. Pe suprafețele proaspăt tencuite, vopseaua se aplică după uscarea definitivă a tencuiei pe bază de ciment, dar nu mai devreme de 28 zile.

## MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin

pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

### ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

### CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,17-0,25 kg/m<sup>2</sup>.

### USCARE

Timpul de uscare a EUROSTIL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.

### DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

### TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

### AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

### PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 15.03.2019



# EUROSTIL

КРАСКА ФАСАДНАЯ

УПАКОВКА	1,4 кг	4,2 кг	7 кг	14 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,17-0,25 КГ/М <sup>2</sup>
ПЛОТНОСТЬ	1,630±0,005 Г/СМ <sup>3</sup>
pH	8,5-9,5
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°C	35-40 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	4-6 ЧАСОВ
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	66±2 %
СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА	23 МКМ
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EUROSTIL — готовая к применению матовая моющаяся краска для окрашивания наружных минеральных поверхностей. Содержит акрилатную водоэмульсию с каолином, мелом и аддитивами.

## ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машиной по системе SupratenColor.

## СВОЙСТВА

- Устойчива к атмосферным воздействиям;
- Устойчива к УФ лучам;
- Хорошая укрывистость;
- Хорошая адгезия к основанию;
- Моющаяся;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Сформированная плёнка сплошная, однородная, матовая, светостойкая, эластичная;
- Легко наносится;
- Для внутренних и наружных работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для применения внутри и снаружи для окрашивания всех типов минеральных поверхностей: бетон, камни, кирпич, гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон и другие.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие). Предварительно поверхность обрабатывается грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUNGPUHT; поверхности которые подвержены риску появления плесени и грибков — грунтовкой SUPRATON LUX BIOCID. На свежо-штукатуренные цементные поверхности краску можно наносить после полного высыхания штукатурки, но не ранее 28 дней.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску перемешать в течение 1-2 минут с помощью малооборотной миксерной насадки до получения однородной консистенции. Краска наносится кистью, валиком или пульверизатором. Для получения качественного покрытия поверхность окрашивается в 2 слоя. Допускается разбавлять грунтовкой SUPRATON EXTRA, но не более 10%. После использования инструменты необходимо промыть водой.

## **ВНИМАНИЕ!**

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Более одного ведра колерованной краски, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой в одной ёмкости в целях избежания случаев образования видимых цветовых различий. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## **НОРМА РАСХОДА**

В зависимости от типа поверхности, расход при однослойном покрытии — 0,17-0,25 кг/м<sup>2</sup>.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Время высыхания EUROSTIL зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха и составляет 35-40 минут для первого слоя и полное высыхание — 4-6 часов.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

## **СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.**

## **УПАКОВКА**

Пластиковые ведра 1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 15.03.2019