


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. M.Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 218 - 23C «11» mai 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

Rezultatele încercărilor mostrelor №1-Bocanci pentru militari cu carîmbi înalți din piele "box", model 204, mărime 42, căptuşală din material textil, tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin lipire-coaserea tălpii;

№-2 Piese de încălțăminte bocanci cu carîmbi înalți: căpută, carîmb, din piele „box” model 204, mărime 42; căptuşală carîmbi, căpută din material textil, branș din piele crupon; tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), mărime 42.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la apă	SM EN ISO 20345:2022 pct. 6.2.5	SM EN ISO 20344:2021 pct.5.18	Suprafața de penetrare, max 3 cm ²	Penetrarea lipsește
1.2	Forța de aderență a tălpii, N/mm	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.8.7	SM EN ISO 20344:2021 pct 5.2	4	st-5,2
1.3	Înălțimea ansamblului superior,mm	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.4.1.1	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.4.1.1 tab.8	De facto	210
1.4	Deformarea a bombeului - remanentă	De facto	GOST 9135-2004	De facto	st-0,8 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului - remanentă	De facto			st-1,0 dr-1,0
1.5	Flexibilitatea încălțăminteii, N	De facto	GOST 9718-88	De facto	st-124 dr-120
1.6	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	De facto	GOST 9290-76	De facto	st-269 dr-237
1.7	Rezistența de fixare tălpilei prin metoda lipire-coasere, N/cm	De facto	GOST 9134-78	De facto	dr-112
2.1	Grosimea pielei căpută	De facto	De facto	De facto	2,0
2.2	Grosimea pielei carîmb	De facto	De facto	De facto	1,8
2.3	Grosimea pielei ștaif	De facto	De facto	De facto	2,0
2.4	Grosimea branșului	De facto	De facto	De facto	3,0
2.5	Grosimea tălpii:	De facto	De facto	De facto	16
	-cu crupon				8
2.6	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	De facto	GOST 938.11-96	De facto	1,5
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (Piele naturală)				39

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. M. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 218 - 23C «11» mai 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.



» *mai* 2023

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci pentru militari cu carîmbi înalți din piele "box", model 204, mărime 42, căptuşală din material textil, tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin lipire-coaserea tălpii;

№2 Piese de încălțăminte bocanci cu carîmbi înalți: căpută, carîmb, din piele „box” model 204, mărime 42; căptuşală carîmbi, căpută din material textil, branț din piele crupon; tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), mărime 42.

Solicitant F.P.C „TABITA COM” S.R.L, MD-2021, str. Trifan Baltă, 41/1, mun. Chişinău, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 10.05.2023

Data începerii încercării 10.05.2023

Data sfîrşitului încercării 11.05.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9329-23 din 03.05.2023 și programului Nr. 9329-23 din 03.05.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM EN ISO 20344:2022 „Echipoment individual de protecție. Încălțăminte de securitate”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.