

ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
Nr CC-182-2023

Nr.	Tip/Marca
1.	Vopsele dispersive în apă, marca comercială „Werker” Matllatex – vopsea lavabilă de interior şi exterior Weiss – vopsea lavabilă de interior Premium – vopsea de interior şi exterior Premium – vopsea pentru “Baie & Bucătărie” Vopsea lavabilă structurată Vopsea lavabilă de exterior Vopsea Extra cu Aditiv Siliconic Vopsea Satin cu Aspect Lucios Grădina Moldovei - Vopsea pentru copaci Vopsele dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Vopsea de interior şi exterior
2.	Grunduri dispersive în apă, marca comercială „Werker” Grund betonocontact Grund penetrare profundă Grund Quartz Grund acrilic pentru pereţi Glet finiş Amorsă acrilică concentrată „1:5” Grunduri dispersive în apă, marca comercială „LavaStar” Grund penetrare profundă Grund Universal pentru pereţi
3.	Hidroizolare Acrilică, marca comercială „Werker”



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE

Numărul: CC-182-2023

acest certificat se aplică pentru:

**Produse de protecție finisare și decor,
marca comercială "Werker" și „LavaStar”**



pentru lucrări de interior și exterior, conform Anexei una filă.

Produs de:

“ARTPAINT” S.R.L.,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Braniștii, 9/2. ap.40

Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Bubuieci. str. Bubuioag, 2

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului:

SM GOST R 52020:2003, RNI 06-5.3.35:2001

Acest certificat a fost emis la data de 07.06.2023 și va rămâne valabil până la 06.06.2028, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Director General

Ion PUHA

de vizat
până în
IUNIE
2024

de vizat
până în
IUNIE
2025

de vizat
până în
IUNIE
2026

de vizat
până în
IUNIE
2027



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod: ФПИ-7.8-1
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 62/1 din 06.06.2023	Ediția: 2
		Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1, Tabelul 1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective			
			1- Vopsea dispersivă în apă „Mattlatex”, m. c. „Werker”	2- Vopsea Extra cu Aditiv Siliconic	3- Vopsea Satin cu Aspect Lucios	4- Vopsea pentru copaci Grădina Moldovei, m.c. „Werker”
1	2	3	4	5	6	7
Aspectul exterior al acoperirii	ind.2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.3	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături.
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	ind.3 min 50	SM EN ISO 3251:2014	63,25±0,29	64,71±0,28	50,64±0,23	58,85±0,27
pH	ind.4 6,5-9,5	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.4	9,10±0,05	8,80±0,05	8,50±0,05	9,18±0,05
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	ind.5 max 1	GOST 19007-73	0,50±0,03	0,50±0,03	0,50±0,03	0,50±0,05
Viscozitate convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după B3-246, s	ind.6 min 14	GOST 8420-74	Nu curge	Nu curge	Nu curge	Nu curge
Gradul fineții de frecare, μm	ind.7 max 70	SM EN ISO 1524:2016	35,00±2,47	30,00±2,12	15,00±1,06	35,00±2,47
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	ind.9 min 12	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea vopselei este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 12 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul			

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI” _____ N. Varzari
(semnătura)

Executant tehnic _____ D. Morozova
(semnătura)

Expert al OC „CertMatCon” _____ M. Guțu
(semnătura)

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.

La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod: ФПИ-7.8-1
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 62/1 din 06.06.2023	Ediția: 2
		Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1- *Vopsea dispersivă în apă „Matlalex”, marca comercială „Werker”*
- 2- *Vopsea Extra cu Aditiv Siliconic*
- 3- *Vopsea Satin cu Aspect Lucios*
- 4- *Vopsea pentru copaci Grădina Moldovei, marca comercială „Werker”*

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” Nr.299 din 26.05.2023

Solicitantul: „ArtPaint” SRL, str. Braniștii, 9/2, ap. 40, mun. Chișinău, Republica Moldova

Producătorul: Solicitantul

Data primirii eșantioanelor: 26.05.2023

Încercările s-au început: 26.05.2023

Încercările s-au finalizat: 06.06.2023

Cantitatea:

1- 1 ambalaj x 1,2 kg

2-3 - 1 proba x 1,0 kg

4- 1 ambalaj x 1,4 kg

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și SM GOST R 52020:2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 52020-2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”,

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,

SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri și cerneluri tipografice. Determinarea fineții de dispersie”,

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul 1 a fost prezentat în căldare polimerică, 1,2 kg .

Data fabricării: 15.05.2023. Termen de valabilitate: 18 luni.

Eșantionul 2 a fost prezentat în căldare polimerică, 1,0 kg .

Data fabricării: 15.05.2023. Termen de valabilitate: 18 luni.

Eșantionul 3 a fost prezentat în căldare polimerică, 1,0 kg .

Data fabricării: 15.05.2023. Termen de valabilitate: 18 luni.

Eșantionul 4 a fost prezentat în căldare polimerică, 1,4 kg .

Data fabricării: 22.03.2023. Termen de valabilitate: 18 luni.

Mostrele sînt sigilate (sig. 002920- 002923)

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului