



EXTRAS REZULTATE ÎNCERCĂRI:  
din Jurnal Prelevării probelor K1-Beton

<b>Solicitant/Agent economic:</b>	APSSERVICE GRUP SRL	
<b>Denumirea obiectului (probei)</b>	Beton greu pentru constructii: 1. C12/15	
<b>Producator:</b>	"K 1 BETON " SRL str. Mesterul Manole ,5a, mun. Chisinau, Republica Moldova.	
<b>Locul de esantionare a probei:</b>	Uzina de beton K1-BETON SRL str. Mesterul Manole ,5a, mun. Chisinau, Republica Moldova.	
<b>Responsabil privind esantionarea:</b>	CUPCIC Cristofor, șef laborator "K 1 BETON" SRL	
<b>Documentul normativ privind esantionarea:</b>	SM EN 206:2013+A2:2021	
<b>Scopul incercarilor :</b>	Determinarea rezistenței la compresiune	
<b>Locul efectuării încercării :</b>	Sala laboratorului de incercari, K1-BETON	
<b>Data efectuării încercării:</b>	23.02.2023	
<b>Documentul normativ-metoda de încercare :</b>	SM EN 12390-3:2019 Încercări beton întărit - Rezistența la compresiune a epruvetelor	
<b>Documentul normativ- cerinta tehnică:</b>	SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate. SM 324:2017 Document național de aplicare a standartului SM SR EN 206:2016 Beton.Specificație,performanță, producție și conformitate.	
<b>Echipamentul folosit pentru încercări:</b>	Cintar TCS-B Work nr HASAL 1510216 c.et. MD 10 3.2-455/22 Șubler cu Vernier, tip IIII(0-200) MM NR. 01, c.et.MD 10 3.5-193/20 Presa DINC MAKINA-TURCIA BO 2000KN c.et.nr.0992 F/2022 Rigla metalica, Nr.6 c.et.MD 10 3.5-201/2022	
<b>Conditii de mediu:</b>	Temperatura aerului, °C	20
	Umeditatea relativă, %	65





EXTRAS REZULTATE ÎNCERCĂRI:  
din Jurnal Prelevării probelor K1-Beton

Nr.	Denumirea indicilor,u/m	DN Metoda de incercare	DN Cerința Tehnică	Data betonarii	Valoarea admisibilă	Media rezultatelor obtinute
<b>Beton întarit C 12/15</b>						
1	Rezistența la compresiune, N/mm <sup>2</sup>	SM EN 12390-3:2019	SM EN 206+A1:2017 pct.4.3.1, tab. 12 SM 324:2017 pct.5.5.1.2	25.01.2023	fck.cub min.15	18,67
	Clasa				C12/15	

DECLARAȚIE DE  
CONFORMITATE

LÎ K1 BETON din cadrul SRL K1 Beton SRL asigură și declară pe propria răspundere, că obiectele de încercat au fost atestate în conformitate cu metodele standardizate, în vigoare pe teritoriul RM.

Elaborat: Șef LÎ Cupcic Cristofor

