

## Особенности

Атмосферостойкая и износостойкая

Не содержит мела, в качестве наполнителя используется микронизированный мрамор

Создает водоотталкивающий барьер

Супер кроющая

Обладает отличной адгезией

Экологически чистая

Обеспечивает «дыхание» стен

Легко наноситься, не образуя подтеков и не разбрызгиваясь

## Описание

**Состав:** Смесь пигмента и микронизированного мрамора в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением талька и специальных вспомогательных веществ.

**Свойства:** Не содержит мела, в качестве наполнителя используется микронизированный мрамор, который значительно повышает качественные характеристики краски, а входящий в состав тальк создает водоотталкивающий барьер. Характеризуется высокой кроющей способностью и отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, абсолютно безвредна для здоровья и практически не имеет запаха, легко наносится не образуя подтеков и не разбрызгиваясь. Обладает высокой атмосферостойкостью и износостойкостью, а также отличной паропроницаемостью, что обеспечивает «дыхание» стен. Образует гладкое прочное матовое покрытие устойчивое к агрессивному воздействию окружающей среды.

**Назначение:** Для декоративно-защитной покраски зданий и сооружений различного назначения. Может наноситься на известковые, гипсовые, цементные, бетонные, деревянные и деревоподобные поверхности, а также на кирпич и камень, снаружи и внутри помещения.

## Характеристики

Фасовка	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
Внешний вид	Матовая
Цвет	Белая – может колероваться в светлые цвета



	Прозрачная – для колеровки в темные цвета
Расход на один слой	120-140 г/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания	На отлип – 30 минут, следующий слой можно наносить через 1-2 часа
Пленкообразующее	Акриловая дисперсия
Растворитель	Вода
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты изготовления

#### Колеровка

Колеруется в темные и светлые цвета водными и универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом. В машинном способе доступна колеровка более чем 2000 цветов и оттенков, воспроизводимых в соответствии с самыми популярными цветовыми каталогами NCS и RAL.

#### Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, ржавчины, жировых и других загрязнений. Ранее не окрашенные минеральные поверхности должны быть загрунтованы водорастворимой акриловой грунтовкой.

Нанесение: Непосредственно перед применением краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавив водой до рабочей вязкости. Работы рекомендовано проводить при температуре от +10°C до +25°C и влажности не выше 80%. Наносить при помощи кисти, валика или краскораспылителя с интервалом в 1-2 часа. Для получения полноценного покрытия рекомендовано наносить не менее 2-х слоев краски.

Расход: 120-140 г/м<sup>2</sup> на один слой в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Время высыхания: На отлип – 30 минут, нанесение следующего слоя можно проводить через 1-2 часа.

Чистка инструмента: Промыть водой сразу после использования.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте, при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку.

Утилизация: Не выливать в канализацию, в грунт, не выкидывать в бытовой мусор.