

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1830, rev 0

Data rev: 24.03.2022

DEKO G8410

GRUND DE CONTACT CU NISIP

DESCRIERE PRODUS

DEKO G8410 GRUND DE CONTACT CU NISIP este un produs realizat pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Îmbunătățește aderența;
- Potrivit pentru suprafețe neabsorbante, acolo unde nu pot fi folosite alte tipuri de grunduri
- Sigilează praful;
- Nu conține solvenți;
- Economisește timp pentru reparații.

DOMENII DE UTILIZARE

DEKO G8410 GRUND DE CONTACT CU NISIP este recomandat a se utiliza fără diluare, pentru a îmbunătăți aderența dintre stratul de tencuială, chit, adeziv etc. și cel de fond sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță sau teracotă pe baze ceramice sau stratul vechi de vopsea.

MOD DE APLICARE**Condiții de aplicare**

Temperatura mediu: 5-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 5-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea sub 5°C, pe suprafețe umede, direct sub acțiunea razelor solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.

- Recomandam ca înainte de a aplica produsul pe întreaga suprafață să se facă un test preliminar pe o suprafață mai mică.
- Lucrați la temperaturi mai mari de 5°C
- DEKO G8410 GRUND DE CONTACT CU NISIP nu se diluează
- **ATENȚIE:** Nu amestecați produsul cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici! Tencuielile, chiturile, chiturile, plăcile etc. se aplică numai după ce grundul este complet uscat!



Suprafețe nevopsite

- Baza trebuie să fie curată, uscată, fără praf, fără urme de ulei și să nu fie înghețată

Suprafețe vopsite

- Suprafețele din var, prăfoase sau sfărâmicioase trebuie curățate mecanic.
Instrumentele folosite vor fi curățate cu apă imediat după aplicare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt	PARAMETRI	CARACTERISTICI SI NORME	METODA DE ANALIZĂ
1	Aspect	Masa densă, păstoasă	vizual
2	Culoare	roz	vizual
3	Conținut de substanțe nevolatile, la 125°C/60 min, %	46.5 ± 0.50	EN ISO 3251
4	Conținutul de compuși organici volatili (VOC) în produsul gata de utilizare, g/L, nu mai mult de	30	EN ISO 11890-1
5	Densitate, kg/L	1.22 ± 0.10	EN ISO 2811-1

TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE

Timp de uscare la suprafață: 2-3 ore

Timp de uscare complet: max 24 ore

Consumul teoretic: 0,150 - 0,300 kg / m²

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă

- greutate netă: 1 kg, 5 kg marcate e
- greutate netă: 17 kg ± 150 g.

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.



MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/g 50(2007)/30(2010)

COV produs: max.g/l: 30

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

