

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/ спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
80
5000633770

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

63285803
7002435670
8002449942
Не требуется



Standard: ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002449942
INSPECTION CERTIFICATE № 8002449942
EN 10204-3.1

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
	62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480		Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара						Standards/НТД		
КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ / WIRE RODS OF CARBON STEEL						ASTM A510M-06 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity
								Масса нетто, кг Net weight, kg
1	250634	01865	SAE 1006	5,5	MOTOK		мотки/coils	16
2	250633	01866	SAE 1006	5,5	MOTOK		мотки/coils	12
3	220556	01867	SAE 1006	5,5	MOTOK		мотки/coils	1
								29
								58611.00

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.059	0.356	0.056	0.02	0.016	0.035	0.033	0.033	0.005	<0.005	0.002	0.0001	0.002	0.001	0.004	0.001	-	0.002	0.13
2.	0.055	0.389	0.075	0.018	0.013	0.035	0.024	0.04	0.0048	<0.005	0.002	0.0001	0.002	0.001	0.004	0.002	-	0.002	0.13
3.	0.065	0.403	0.082	0.015	0.017	0.038	0.03	0.036	0.0053	<0.005	0.002	0.0001	0.002	0.002	0.004	0.002	-	0.002	0.15

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend	Сужение Reduction of area %
1.	299/293/288	415/404/401	26,0/24,3/25,3	ок/ок/ок	75/74/77
2.	270/276/270	379/385/381	24,7/25,5/25,1	ок/ок/ок	74/76/75
3.	315/289/283	392/384/382	25,5/25,2/24,8	ок/ок/ок	73/76/76

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застоповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Подписи:
Signatures
ПРИЕМСТВО СЛ СЕРВИС
ТЕХНІЧНИЙ ЗА
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ
ТВК-2
09.02.2022 Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets