

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 79/1 - 23


« 17 » februarie 2023

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

» februarie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Incaltaminte pentru bărbați, mod. 194, cu fete din piele naturală, talpi din TEP; №2-Incaltaminte pentru femei, mod. 13, cu fete din piele naturală, talpi din PU; №3-Piele naturala; №4- Talpa PU, mod. 4002, №5- Talpa TEP mod. 4622.

Solicitant/Producător Izvorul Cucului SRL, mun. Chişinău, str. Academiei, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;№2- câte 0,5 per. №3;№4;№5-câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 15.02.2023

Data începerii încercării 15.02.2023

Data sfârşitului încercării 17.02.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-23 din 15.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, a unități de măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167-2005 pct. 4.5.3 GOST 21463-87pct. 4 Tab. 2	GOST 9292-82	44	st-44
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min			43	dr-43
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939-94 pct. 3.10 Tab.1 ind. 1,3	GOST 938.11-96	1,5	1,8
3.2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			20 - 40	39
4.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa, min.	De facto	GOST 270-75	De facto	5,1
4.2	Alungire relativă la rupere, %, min.			De facto	250
5.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa, min.	De facto	GOST 270-75	De facto	6,2
5.2	Alungire relativă la rupere, %, min.			De facto	460

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	