

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **56 - 25C**
« 18 » februarie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

18 februarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „RipStop” cu desen imprimat camuflat din 48% PA, 49% bumbac, 3% elastan (spandex), art. NYCOSP-484903-RS220, densitatea superficială 220 g/m², legătura pînză, pentru costume. Sigiliu nr. ICC000484*

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *Suzhou Texcom Fabrics Co. Ltd, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *12.02.2025*

Data începerii încercării *13.02.2025*

Data sfârșitului încercării *18.02.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9575-25 din 12.02.2025 și pe baza programului Nr. 9575-25 din 12.02.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 29223-91 „Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 56 - 25C <i>« 18 » februarie 2025</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3



Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip „RipStop” cu desen imprimat camuflat din*

48% PA, 49% bumbac, 3% elastan (spandex), art. NYCOSP-484903-RS220,

densitatea superficială 220 g/m², legătura pînză, pentru costume. Sigiliu nr. ICC000484

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	343 343	1186 710
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-2,0 ±1,5	0 -0,5
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	De facto	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umedă</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	De facto	4
4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 7	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	50	71
5	Higroscopicitatea, %, min	De facto	GOST 3816-81 pct. 3	De facto	10,3
6	Compoziția fibroasă, % mașice (din masă generală a mostrei) : - PA - bumbac - spandex	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7, 8	± 3% din marcarea	46,3 50,6 3,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 56 - 25C « 18 » februarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Continuarea tabeli

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4	SM SR EN 12127:2013	209,0	231,2
8*	Rezistența la uzură, cicluri	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 6	GOST 18976-73	De facto	4500
9*	Rezistența la sfâșiere, N: - pe urzeală - pe bătătură	De facto	SM SR EN ISO 13937-3:2013	De facto	71 82
10*	Numărul de fire pe 10 cm: - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	389 220

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	<i>Stolareenco</i>
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	<i>Moşnoi</i>



* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.