

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 378 - 24 «07» noiembrie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» noiembrie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele Cizme pentru femei, cu fețe din piele naturală, talpi din TEP

Solicitant/Producător Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 05.11.2024

Data începerii încercărilor 05.11.2024

Data sfârșitul încercărilor 07.11.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-100-24 **din** 07.11.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Deformația a bombeiului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		dr-0,8
2	Flexibilitatea încălțăminteii, N	GOST 9718-88	dr-88
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	dr-168
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	dr-43

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	