



S.C. "DORADOR LUX" S.R.L.

or. Chisinau, str Uzinelor 12/a , tel/fax.022-92-46-36, GSM 069171898

cod fiscal – 1006600033838 TVA 0305288

cont MD26MO2224ASV23004747100 la BC "Mobiasbanc" BIC: MOBBMD22

**SC Dorador Lux SRL în persoana directorului Pahomi Sergiu, declară
că mărfă ce urmează a fi livrată – vopsea de marcaj rutier si mărgelile de sticlă
are o garanție de 12 luni, în conditii normale de păstrare.**

Director Pahomi Sergiu

L.S.

22.03.2022



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1124
от «08» ноября 2021 г.

Наименование продукции: стеклошарики световозвращающие фракции 125-600 мкм применяются в качестве световозвращающих элементов для разметки автомобильных дорог

Условное обозначение: СШ-ОАФГ 125-600 СТБ 1750-2007

№ партии: 1124

Физико-механические показатели:

№п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1	Внешний вид стеклошариков в массе	однородная светлая сыпучая масса	соответствует
2	Наличие обработки поверхности стеклошариков	адгезионная	+
		флотационная	+
		гидрофобная	+
3	Содержание дефектных стеклошариков %, не более	20	18,0
4	Содержание инородных частиц %, не более	3	0,2
5	Истинная плотность стекла стеклошариков, г/см ³	не нормируется	2,5
6	Насыпная плотность стеклошариков, г/см ³	не нормируется	1,5
7	Коэффициент преломления стекла, не менее	1,5	1,5
8	Устойчивость к воздействию воды	позитивный	соответствует
9	Устойчивость к воздействию водного раствора хлорида кальция	позитивный	соответствует

Распределение по гранулометрическому составу:

Сита ряда R40/3 по СТБ ИСО 565	Полный остаток на ситах, %	
	норма	фактическое значение
710	от 0 до 2	0,2
600	« 0 « 10	9,1
355	« 30 « 70	58,6
212	« 70 « 100	91,7
125	« 95 « 100	99,8

Требованиям безопасности соответствуют.

Дата изготовления: 07.11.2021

Гарантийный срок: 36 месяцев. Беречь от влаги

Масса партии, т: 5,0 т.

Заключение: стеклошарики световозвращающие соответствуют требованиям СТБ 1750-2007, EN 1423:2012, ГОСТ 32848-2014, ГОСТ Р 53172-2008



Совместное общество с ограниченной ответственностью «СТИМ Брест»
Республика Беларусь 224025 г. Брест ул. Катин Бор 103

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование материала:	Краска АК-511 белая "Спринтер" для горизонтальной разметки автомобильных дорог
№ партии	1837
Масса партии, кг	10 000
Дата изготовления	02.11.2021

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Фактическое значение
1	Внешний вид поверхности отвержденного материала. СТБ 1520-2008 п.8.10	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	соотв
2	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4мм при (20±0,5)°С, с, ГОСТ 8420-74	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.4, табл.4; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.5, табл.5	130
3	Время высыхания при (20±0,5)°С до степени 2, мин, ГОСТ 19007-73	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	7
4	Время высыхания при (20±0,5)°С до степени 3, мин, ГОСТ 19007-73	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.7, табл.7; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.8, табл.8	18
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2012	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.6, табл.6; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.7, табл.7	76,3
6	Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости), %, ГОСТ 896-69	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.2, табл.2; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.3, табл.3	89
7	Степень перетира, мкм, ГОСТ 31973-2013	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.5, табл.5; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.6, табл.6	50
8	Прочность покрытия при изгибе вокруг стержня, мм, ГОСТ 31974-2012	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	6
9	Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ, отн.ед., ГОСТ 5233-89	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	0,30
10	Укрывистость высушенной пленки, г/м2, ГОСТ 8784-75 (метод 1)	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	соотв
11	Адгезия высохшей пленки краски к стеклу, баллы, ГОСТ 15140-78	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.9, табл.8; ГОСТ Р 52575-2021, п.5.1.10, табл.10	1
12	Плотность, г/см3, ГОСТ 31992.1-2012, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.3, табл.3; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.4, табл.4	1,64
13	Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -10%-го водного раствора гидроксида натрия при (20±2)°С; - 3%-го водного раствора хлорида натрия при (0±2)°С, ч, ГОСТ 9.403-80 (метод А)	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.9	>48
14	Координаты цветности, ГОСТ 32829-20104, ГОСТ Р 52575-2021	ГОСТ 32830-2014 п.5.1.1, табл.1; ГОСТ Р 52575-2021 п.5.1.2, табл.2	0,317/0,332
15	Морозостойкость покрытия, циклы, ГОСТ 10060.1-95 (метод 1)	СТБ 1520-2008, п.5.3 табл.1	10

Гарантийный срок 12 мес:

Краска упакована в металлическую тару. Масса нетто 33 кг.

Твсп. (з.т.) = 5,9°С по ГОСТ 12.1.044

