

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 113- 24 « 13 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele Șervețele de masă din celuloza, marca „Milta”, 1 strat, albe

Solicitant „Mitra-Grup” SRL, mun. Chișinău, str. A.Scusev, 48-1

Producător „Mitra-Grup” SRL, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 amb.

Data primirii mostrelor 12.03.2024

Data începerii încercărilor 13.03.2024

Data sfârșitului încercărilor 14.03.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-23-24 din 12.03.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

DN la produse SM GOST R 52354 : 2006 „Produse din hârtie pentru uz casnic și igienico-sanitar.

Condiții tehnice generale”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Forța distructivă medie în două direcții, în stare umedă, N, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.4 GOST 13525.7-68	0,2
2	Absorbția capilară în două direcții, mm, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.5 GOST 12602-93	38
3	Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH)	SM GOST R 52354:2006 pct. 5.6 GOST 12523-77	7,5
4	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 13199-94	17

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	