

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 19	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 137-20 C « 10 » martie 2020	Cod: PU 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: *Țesătură din fibre 65% PES, 35% viscoză, densitatea superficială 160 g/m², legătura p.r.: 1 pentru cămăși, art. 87001: 1.1 - albă, 1.2 - vopsită*

Nr. mostră/încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 x 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 6	SM EN ISO 13934-1	294 196	715 631
1.1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 5	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3; O; B,	- 3,0 ± 2,0	-1,0 -0,8
1.1.3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 11	GOST 3816 pct. 3	5,0	9,0
1.1.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 12	GOST 12088 pct. 4.3.3	300	305,6
1.1.5	Compoziția fibroasă, % masă (din masă generală a mostrei): - PES - viscoză	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 3, 7	± 3% din marcarea	67,3 32,7
1.1.6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11518 pct. 1.2.4	SM SR EN 12127	152	154,3
1.1.7	Nesifonabilitate, %, min	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 8	GOST 19204	58	83,3
1.2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min. la acțiunea: • spălării - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • „transpirației” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • gălării - schimbarea culorii inițiale • frecării uscate - vopsirea țesăturii albe	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 3 GOST 23433 pct. 1.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabila GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 Metoda II GOST 9733.7 GOST 9733.27	 4 4 4 4 4 4	 4 4 4 4 4 4

Notă: * GOST 19204 - 73 a fost în domeniul de acreditare până în anul 2013

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris a CAI.
Încercările se fac la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoicarenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

