

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 19 - 18 C</b><br><i>« 24 » ianuarie 2018</i> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|  |   | Ediția: 3        |
|  |   | Data: 09.01.2017 |
|  |   | Pag. 1/2         |



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Accesorii de uniformă: ecuson de mîneacă, țesute din fire colorate*

**Solicitant / Producător** „POWERS EMBROIDERY” SRL, RM, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 buc.

**Data primirii mostrelor** 18.01.2018

**Data începerii încercării** 22.01.2018

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-7514-18 din 18.01.2018

și pe baza programului Nr. M-7514-18/4 din 18.01.2018

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 23627-89 «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и шпучные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения»,

**DN la metode de încercări** GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»,

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям»,

GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>19 - 18 C</b><br>« 24 » ianuarie 2018 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|  |   | Ediția: 3        |
|  |   | Data: 09.01.2017 |
|  |   | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Accesorii de uniformă: ecuson de mîneacă, țesute din fire colorate*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură  | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                  | GOST 23627<br>pct. 1.3 Tab. 1         | Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0 |                            |                             |
|             | • <u>spălării</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe |                                       | GOST 9733.4                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                  |                                       | GOST 9733.13                          | De facto                   | 4                           |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe de bbc                    |                                       | GOST 9733.27                          | 3                          | 4                           |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură   |
|-------------------|----------------|---|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |  |