

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0142/e

27.04.2021

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului S.R.L. „LESOBAZA”, MD-3100, or. Bălți, str. Feroviarilor 60

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr. 0310C din 15.04.2021, Raport de prelevare a probelor nr. 06 din 19.04.2021

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 19.04.2021

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Perioada desfășurării încercărilor: 19.04.2021-27.04.2021

Scopul încercărilor: certificare

Data finalizării încercărilor: 27.04.2021

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AM”(13-25) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -huilă și antracit -cărbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	7,36 ---	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,8	-	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 55F161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)		18,422 (4400) 13,400 (3200)	29,420 (7030)	-	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed 1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	1,80	-	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.

- 1 Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor
- 2 Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări
- 3 Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2
- 4 Parametri neacoperiți de acreditare se identifică *
- 5 Subcontractanți utilizați se identifică **

