

RAPORT INCERCARI AGREGATE DE CARIERA**Nr....238.....Data... ..22.04.2020.....**Provenienta probei **CARIERA TURCOAIA**

Natura rocii – Magmatica – granit

Tip agregate (sort) **Criblura 8-16 mm**Mijloc de transport ... **Barja 1456**

Determinarea granulozitatii . Analiza granulozitatii .

Dimensiune Ochi -sita	Treceri %								
	4	8	16	22,4	31,5				
valori obtinute	0,2	6,5	96,9	100	100				

Metoda de incercare SR EN 933-1/2012

2.Characteristici geometrice si fizico- mecanice – Rezultate obtinute

Nr crt	Denumire incercare	Valori obtinute	U.M.	Metoda de incercare
1.	Aspect	Aspru		SR EN 932
2.	Continut impuritati corpuri straine	Nu		SR EN 932
3.	Continutul de carbune	Nu		
4.	Continutul de humus	Nu		
5.	Densitate	1434	Kg/m3	
6.	Continut de apa	2,2	%	SR EN 1097/5-2008
7.	Determinarea porozitatii			SR EN 1097/3-2002
8.	Forma granulelor-valori med. b/a ,c/a	0,71 0,42		
9.	Coeficient de forma	14,8	%	SR EN 933/4-2008
10.	Echivalent de nisip		%	SR EN 933-/8+A1 -2015
11.	Rezistenta la sfaramare LOS ANGELES sort 10-14 mm	15,0	%	SR EN 1097/2-2010 SR EN 13450-2003
12.	Absorbtia apei	0,3		SR EN 1097/6-2013
13.	Rezistenta la inghet- dezghet	0,15	%	SR EN 1367/1-2007
14.	Alte determinari			

Concluzii..... Corespunde sort 8-16 mm**SEF LABORATOR**
Istudor Florica**LABORANT**
Criscov Julieta GinaCantitate 1248 (Una mie doua sute patruzeci si opt) To
Client.... **SC MASTER LOGISTIC GRUP SRL**Incarcarile au fost efectuate fara presiuni de nici o natura
Acest raport nu poate fi multiplicat fara aprobarea laboratorului emitent .
Rezultatele se refera strict la probele supuse incercarii .