

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind procedurile de
achiziție
a bunurilor, lucrărilor și serviciilor
utilizate în
activitatea titularilor de licență din
sectoarele
electroenergetic, aprobat prin Hotărârea

ANRE
nr. 24/2017 din 26.01.2017

SC Echiprot SRL
Moldova, Chisinau, str. Dacia 53/5 box 31
tel, fax, e-mail 022 63-65-70, echiprot@mail.ru

OFERTĂ

Către RED-Nord mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A

I. Examinând documentația de achiziție referitor la achiziționarea echipament individual de protecție

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr d/o	Denumire	u.m.	Can.	Preț, lei/un. fără TVA	Preț lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma lei cu TVA
1	Salopetă	com	749,00	333,33	400,00	249'666,67	299'600,00
TOTAL			749,00			249'666,67	299'600,00

Data completării: 27.04.2023
Director Vrabii C.
SRL Echiprot

(semnătura) și L.Ș.

«LabTest - Airin» S.R.L. мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124 email: labtestairin@mail.ru тел. 068-00-55-35	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № <u>198 - 21</u> <u>« 21 » апреля 2021</u>	Код: ПИ 7.8 - 1
		Издание: 3
		Дата: 01.03.2021
		Стр. 1/2



УТВЕРЖДАЮ

Директор «LabTest - Airin» SRL

Швец И.А.

2021

Digitally signed by Vrabii Constantin
Date: 2022.09.16 15:13:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



На испытание представлены образцы

Куртка и полукомбинезон рабочие из ткани 100% хлопок, синего цвета;

Заявитель SRL „ECHIPROT”, г. Кишинёв, бул. Дачия, 53/5

Количество представленных образцов 1 шт.

Дата поступления образцов 19.04.2021

Дата начала испытаний 20.04.2021

Дата окончания испытаний 21.04.2021

Образцы отобраны и представлены на основе заявки № К-34-21 от 19.04.2021

Виды и цели испытаний для информации

Условия проведения испытаний $t = 18 - 22^{\circ}C$

Результаты испытаний представлены в таблице.


«LabTest - Airin» S.R.L. мун. Кишинэу, ул. Дософтей, 124 email: labtestairin@mail.ru тел. 068-00-55-35	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Nr. 198 - 21 « 21 » апреля 2021	Код: ПИ 7.8 - 1
		Издание: 3
		Дата: 01.03.2021
		Стр. 2/2

Результаты испытаний образцов Куртка и полукомбинезон рабочие из ткани

100% хлопок, синего цвета;

№ исп.	Наименование испыт. показателя, единицы измерения, предел измерения	Ид на метод испытания	Фактич. показатель
1	Поверхностная плотность, г/м ²	SM SR EN 12127:2013	294
2	Состав волокон, % (от общей массы образца): - хлопок	ГР „Stabilirea metodelor...” п. 7	100
3	Разрывная нагрузка образца 50x200 мм, Н, не менее: - по основе - по утку	SM EN ISO 13934-1:2016	1109 543
4	Раздирающая нагрузка образца 70x200 мм, Н, не менее: - по основе - по утку	ГОСТ 3813-72	40 40
5	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	ГОСТ 12088-77 п. 4.3	181
6*	Стойкость к истиранию, циклы	ГОСТ 18976-73	3000
7	Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: - по основе - по утку	ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 30157.0-95 Режим C ₁₀ P ₆₀ T ₈	0,3 0,5
8	Устойчивость окраски, баллы, мин, к действию:	Группа окраски - прочная ГОСТ 9733.0-83	
	• <u>стирки 3</u> - изменение первоначальной окраски - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.4-83	4 4
	• <u>«пота»</u> - изменение первоначальной окраски - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.6-83	4 4
	• <u>органических растворителей</u> - изменение первоначальной окраски	ГОСТ 9733.13-83	4
	• <u>сухого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4
	• <u>мокрого трения</u> - закрашивание белого материала	ГОСТ 9733.27-83	4

Результаты испытаний касаются только испытанных образцов.
 Воспроизводство протокола возможно только в полном объеме с письменного разрешения ИЛ.
 Информация о неопределённости предоставляется по требованию к клиенту

Должность	Имя, фамилия	Подпись
Инженер - химик	Столяренко С.	
Техник - лаборант	Мошной Т.	

* Методы испытаний не входят в область аккредитации