

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**Бумага листовая для офисной техники**  
**SvetoCopy, марка С+**

Наименование показателя	Норма	Допускаемые отклонения
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	80	±3
Толщина, мкм	104	±2
Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее	105	
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее	45	
Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин, не более	300	
Белизна по СIE по каждой стороне, %	148	±3
Непрозрачность, %, не менее	91	
Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup>	20-30	
Влажность, %	3,9-5,3	
Содержание золы, %, не менее	18	

Количество листов в пачке 500 (±2 %)  
Листы форматами: А4 – 210x297 мм; А3 – 297x420 мм  
Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:  
– по длине и ширине ±0,5 мм;  
– по косине 0,5 мм  
Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм  
Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается  
Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017  
Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000  
Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),  
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ

Д.В. Коротаев



**отбелка целлюлозы без  
элементарного хлора**