

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **81 - 24C**
« 04 » martie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/4



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024



La încercări s-au prezentat mostrele

Set de dormit, art. KT-015W, constituit din:

- sac de dormit, cu glugă, matlasat, cu exteriorul din țesătura vopsită (culoarea kaki)

*100%PA(nylon), căptușeală din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%PES, umplutura-fibre 100% PES
siliconizat, dim. 210*160*60 cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000445;*

*- sac de dormit intermediar, matlasat, cu exteriorul din material tricotat scămoșat tip "fleece", vopsit
(culoarea kaki) 100%PES, căptușeală din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%PES, umplutura-fibre
100% PES siliconizat, dim. 215*125cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000446;*

*-cearșaf-plic de pat din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%bumbac, dim. 168*144cm.*

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000447;

Solicitant SC „R&A-SERVICE” SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bacioii Noi, 14/9

Producător HAIHUA INTERNATIONAL INDUSRT LIMITED, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 29.02.2024

Data începerii încercărilor 29.02.2024

Data sfârșitul încercărilor 04.03.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate
pe baza raportului Nr. 9358-24 din 26.02.2024 și programului Nr. 9358-24 din 27.02.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 29222 - 90

„Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției
fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 81 - 24C « 04 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/4

Rezultatele încercărilor mostrelor Set de dormit, art. KT-015W, constituit din:



- sac de dormit, cu glugă, matlasat, cu exteriorul din țesătura vopsită (culoarea kaki)

100%PA(nylon), căptușeală din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%PES, umplutura-fibre 100% PES

siliconizat, dim. 210*160*60 cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000445;

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Sac de dormit (sac cu gluga)					
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) exterior: - PA	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) căptușeală: - PES				100
	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) umplutura. - PES				100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 81 - 24C « 04 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/4

Rezultatele încercărilor mostrelor Set de dormit, art. KT-015W, constituit din:

- **Sac de dormit intermediar, matlasat, cu exteriorul din material tricotat scămoșat tip "fleece", vopsit (culoarea kaki) 100%PES, căptușeală din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%PES, umplutura-fibre 100% PES siliconizat, dim. 215*125cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000446;**

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Sac de dormit (sac intermediar)					
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) exterior: - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) căptușeală: - PES				100
	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) umplutura. - PES				100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.L.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	S.R.L.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 81 - 24C « 04 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 4/4


Rezultatele încercărilor mostrelor Set de dormit, art. KT-015W, constituit din:

-cearșaf-plic de pat din țesătura vopsită (culoarea kaki) 100%bumbac, dim. 168*144cm.

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000447;

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Cearșaf de pat					
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2.	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2. GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	1000	12,2
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2.	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ II ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 -5,0	- 2,5 - 4,9
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	