

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 9 - 26 « 03 » februarie 2026	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" primăvara-toamnă, cu fețe din piele naturală combinată cu material netesut, talpi din PU acoperit cu PU durabil, mărime 41, art. 1492*

Solicitant/Producător *F.P.C., TABITA COM" S.R.L, str. Trifan Baltă, 41/1, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,5 per.*

Data primirii mostrelor *28.01.2026*

Data începerii încercării *28.01.2026*

Data sfârșitului încercării *02.02.2026*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-8-26 din *28.01.2026*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțămintei, N	GOST 9718-88	st-141
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	Nu se testează conform construcției
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	Nu se testează conform construcției
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-272
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-197
5	Înălțimea carâmbului, mm - laterală	-	145

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	