
	Система менеджмента качества ЗАО «Тиротекс»	Лабораторный тест	СМК 05-6-31 -2024
		PS 7.5.1. - 2024	Редакция № 01

Лабораторный тест фирма «UNIVERSCOM» (запрос)

Артикул ткани	5C49/37/160S норма
Состав	100 % хлопок
номер пряжи	34,5*27,8
Цвет крашения	Отбеленная
Вид отделки	Sanforo
Ширина	160 ± 2,0
Поверхностная плотность, г/м ² ГОСТ 3811-72, EN 12127	164±8
Плотность нитей Основа/уток ГОСТ 3812-72	255±5/235±7
изменение размеров после мокрых обработок 1-я стирка 90 ⁰ в % ГОСТ 30157.0-95. ГОСТ 30157.1-95 ISO 6330, ISO 3759, ISO 5077 Стиральная машина типа А1, сушка в центрифуге, Глажение утюгом (две точки).	-2,0/-5,0

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Составлено Лаборант хим. анализа СГТ ОП ЗАО «Тиротекс» _____/_____ Дата: 18.09. 2024г.	Согласовано Гл. технолог ОП ЗАО «Тиротекс» _____ Козачек О.В. Дата: 18.09. 2024г.
---	---

	Система менеджмента качества ЗАО «Тиротекс»	Лабораторный тест	СМК 05-6-31 -2024
		PS 7.5.1. - 2024	Редакция № 01

Лабораторный тест фирма «UNIVERSCOM» (запрос)

Артикул ткани	5C49/37A/160S норма
Состав	100 % хлопок
номер пряжи	34,5*27,8
Цвет крашения	Отбеленная
Вид отделки	Sanforo
Ширина	160 ± 2,0
Поверхностная плотность, г/м ² ГОСТ 3811-72, EN 12127	156±8
Плотность нитей Основа/уток ГОСТ 3812-72	255±5/222±7
изменение размеров после мокрых обработок 1-я стирка 90 ⁰ в % ГОСТ 30157.0-95. ГОСТ 30157.1-95 ISO 6330, ISO 3759, ISO 5077 Стиральная машина типа А1, сушка в центрифуге, Глажение утюгом (две точки).	-2,0/-4,0

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Составлено Лаборант хим. анализа СГТ ОП ЗАО «Тиротекс» _____/_____ Дата: 18.09. 2024г.	Согласовано Гл. технолог ОП ЗАО «Тиротекс» _____ Козачек О.В. Дата: 18.09. 2024г.
---	---