

|                                                                                                            |                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>153 – 20 C</b><br><i>«16» martie 2020</i> | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                         | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                         | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                         | Pag. 1           |



**APROB**  
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I. 2020  
*«16» martie*

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricotat pentru confecționarea lenjeriei de corp:*

*№1 – 55-60% bumbac, 40-45% PES; №2 - 35% bumbac, 65% PES+spandex.*

**Solicitant** „Vargus-Grup „ SRL

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *câte 1 buc*

**Data primirii mostrelor** 12.03.2020

**Data începerii încercării** 13.03.2020

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-17-20 din** 12.03.2020

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru informație*

**DN la metode de încercări** *GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.*

*Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr.154 din 20.11.07)*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

| Nr încerc. | Denumirea indicilor, unități măsură                              | Indicativul DN metodelor de încercări      | Valoarea indicilor de facto |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1        | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                        | SM SR EN 12127                             | 262,6                       |
| 1.2        | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min   | GOST 12088 pct. 4.3.3                      | 118                         |
| 1.3        | Compoziția fibroasă, % masice:<br>- bumbac<br>- PES<br>- spandex | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7, 8 | 66,1<br>27,9<br>6,0         |
| 2.1        | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min   | GOST 12088 pct. 4.3.3                      | 166,7                       |
| 2.2        | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                  | SM SR EN 12127                             | 280,4                       |
| 2.3        | Compoziția fibroasă, % masice:<br>- bumbac<br>- PES<br>- spandex | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7, 8 | 44,6<br>51,6<br>3,8         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură          |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. | <i>[Signature]</i> |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      | <i>[Signature]</i> |