



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 110 від 19.07.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 110

Дата виготовлення: 19.07.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Червоно-сірий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен зводитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольною бригадою кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, сколи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шорсткість	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	78.5
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	48
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	19
11 Блиск покриття за блискоскопом з кутом виміру 60° , %, не менше	65	70

Висновок: дані партії емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант: _____