

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>156 - 21</b> « 06 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Șveț I.  
« aprilie » 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Halat de unică folosință din material neșesut (spunbond)*

Solicitant SRL „Textil M Gup”, mun. Chişinău

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 05.04.2021

Data începerii încercării 05.04.2021

Data sfârșitului încercării 06.04.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-28-21 din 05.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale Țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda cu epruvetă tip bandă ”,

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

**Rezultatele încercărilor**

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	40,2
2	Rezistența la tracțiune, N, min	SM EN ISO 13934-1:2016	78,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	