

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Țesătură imprimată legătură pînă din 100% bumbac,
art. Классика220, utilizat la fabricarea articolelor de pat;

№2 - Țesătură nealbită, legătură pînă, din 100% bumbac, art. 262, utilizat la
fabricarea articolelor de pat

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236 pct. 5.2.3 SM STB 753 pct. 4.20 GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălare 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	3 4	3 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27	3	3
1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	SM 236 pct. 5.2.3 GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-2,8 -2,0
2.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 7701 pct.3.2.10 Tab.2	SM SR EN ISO 13934-1	343 294	345,3 296,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	