

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
79
5000633750

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

55081897
7002440822
8002455344
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002455344

EN 10204-3.1



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
	62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКРО 38730480		Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара

СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ,
ПОДДАЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF
CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL
Класс B500B

Standards/HTД

LST EN 10080:2005
ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)

No	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	230768	32789		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	14	47520
2	230768	32791		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	4	12980
3	230766	32779		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	3300
4	220748	32773		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	3890

20

67690

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.19	0.53	0.077	0.023	0.012	0.019	0.021	0.022	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	-	-	-	-	0.29
2.	0.19	0.53	0.077	0.023	0.012	0.019	0.021	0.022	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	-	-	-	-	0.29
3.	0.18	0.474	0.06	0.025	0.019	0.023	0.018	0.02	0.0055	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	-	-	-	-	0.27
4.	0.18	0.48	0.043	0.026	0.017	0.03	0.018	0.031	0.0058	0.005	0.005	0.0004	0.006	0.005	-	-	-	-	0.27

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Соотношение Ratio Rm/Re	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force(Agt)	Изгиб с разгибом /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, c (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, fr Relative rib area, fr	Масса пог. метра, кг/м Mass per metre, kg/m
1.	563/563/547	636/640/619	1.13/1.14/1.13	8.5/8.5/8.8	ок	5.50	0.80	0.70	65	0.088	0.619
2.	556/569/565	628/639/651	1.13/1.12/1.15	8.5/8.6/8.6	ок	5.50	0.80	0.70	63	0.088	0.622
3.	582/579/571	651/648/640	1.12/1.12/1.12	8.7/8.5/8.5	ок	5.50	0.89	0.70	63	0.088	0.609
4.	542/543/582	594/601/665	1.10/1.11/1.14	8.6/8.5/8.9	ок	5.50	0.88	0.70	60	0.088	0.623

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ra Th K A(sum)

<50 <50 <300 <141

<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Торцевые стороны пачек окрашены краской. 4 ЯРЛЫКА НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. На каждой пачке должно быть по 4
пластиковых ярлыка (два ярлыка крепятся в торце пачки, два ярлыка
крепятся на увязку сверху пачки), которые содержат следующую
информацию: - Размер - Номер плавки - Номер партии - Класс - Номер
контракта - Страна назначения - Производитель - Прокатная маркировка

Подписи:
Signatures:

Генеральне підприємство «СТІС СЕРВІС»
ТЕХНІЧНИЙ
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ
20.02.2022 Лист 4 - 4 / Листов 1
Sheet Sheets

Примечание
Note