

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

JUST  
OC „CertMatCon“**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006922-16

Data emiterii:

14 decembrie 2016

Valabil pînă la:

14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton greu pentru trotuare, F200 clasă B 22,5; B 30,  
fabricate conform cerințelor SM 270:2008.

Codul NM MD  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1-4.2.1.4, 4.2.2.5-4.2.2.8, 4.6, 4.7; RNI 06-5:3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCATOR

"RADIAL PLUS" S.R.L.,  
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0876 din 14.12.2016, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la  
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 278-1, 278-2 din 06.12.2016,  
eliberate de Centrul de Încercări al ICȘP "Inmacomproiect" SA, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,  
MD 2015, certificat de acreditare Nr. LÎ - 095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 125/5  
din 26.10.2016, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,  
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";  
Raport de încercări Nr. 345-1/2016 din 06.12.2016, eliberat de către CIB "Lafarge", mun. Chișinău,  
str. Varnița, 4/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 066 valabil pînă la 21.07.2020.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu  
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 23 din 18.03.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Seria A № 003829



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CENTRUL de INCERCARI BETOANE	<b>RAPORT de INCERCARI</b> Nr. 345-1/A/2016 <i>intocmit in baza cererii Nr. 345-1 din 22.11.2016</i>	Cod: RI 5.10-1	 MOLDAVIA REPUBLICA MOLDOVA INSTITUTUL de Cercetari si Proiectari in Constructii I.T. 663
		Editia: 5	
Certificat de ACREDITARE Nr. 1.1-066 Valabil pînă la 21.07.2020		Data: 25.07.16	
Eliberat pentru <b>"RADIAL-PLUS" SRL</b> Or. Chisinau str. Varnita 16/1		Pag 1 din 3	

1. Determinarea rezistentei la compresiune
2. Determinarea rezistentei la incovoiere
3. Determinarea absorbtiei de apa
4. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

Denumire incercare:

**Mostre cub 150x150x150mm; Prisme 100x100x400mm**

Descrierea obiectului de incercat.

**SM GOST 10180:2014; GOST 12730.5-84; GOST 10060.2-95**

DN, după care s-a efectuat incercarea.

**Probe prelevate de către "RADIAL-PLUS" SRL din producerea Pietredin  
beton pentru borduri in prezenta reprezentantului OC „CERTMATCON”**

Date despre eșantionarea (prelevarea) obiectelor de incercat

Data primirii obiectelor de incercat:  
22.11.16

Data eliberării raportului de incercări  
07.12.16

Responsabil de autorizarea raportului de incercări: Șef. CIB.

 I.S.



Rezultatele incercării se referă numai la proba prelevată pentru incercări.

Reproducerea sau multiplicarea prezentului raport de incercări este interzisă fără acordul centrului.





RAPORT de INCERCARI Nr. 345-1/A /2016  
intocmit in baza Cererii Nr. 345-1 din 22.11.16

Cod RI-5 10-1

Editia: 5

Data: 25.07.16

eliberat pentru "Radial Plus" SRL mun. Chisinau str. Varnita 16/1

pag 3 din 3



Identificare mostre	Nr. De cicluri	Data			Date despre mostre						Rezistenta medie, Mpa	Pierderile de rezistenta, %		Cerinte DN
		Pregatirii (producem)	Inceperii imbibaarii	Inceperii ciclurilor	incercarii	masa g	a cm	b cm	h cm	S cm <sup>2</sup>	Sarcina de distruger e, kN	N/mm <sup>2</sup>	Final	
borduri B30 (150x150x150 (mm)) produse de "Radial-Plus" SRL	F 200 (5 cic- metoda III) GOST 10060.2-95	25.10.16	25.11.16	28.11.16	28.11.16	7329	14.95	14.57	15.01	217.82	901.5	41.4	40.3	5
						7407	14.7	14.5	15.13	213.15	853.4	40.0		
						7669	14.69	14.85	15.1	218.15	857.9	39.3		
Inghet-dezghet	F 200 (5 cic- metoda III) GOST 10060.2-95	25.10.16	25.11.16	28.11.16	01.12.16	7601	14.7	14.7	15.07	216.09	813.3	37.6	38.2	5
						7365	14.76	14.8	15.08	218.45	841.5	38.5		
						7337	14.61	14.68	15.1	214.47	826.3	38.5		

## Determinarea absorbtiei de apa

Identificarea elor de către client	Data prelevării (pregătirii) epruvetelor	Data inceperii imbibaarii	Data finalizarii incercarii	masa mostrei pîna la imbibare, g	Rezultate Obținute			Absorbția de apa pe fiecare mostra, %	Absorbția de apa medie, %
					24ore	48 ore	72 ore		
Ietele din on pentru duri B30 x150x150 (mm))	25.10.16	28.11.16	30.11.16	7439	7665	7670		3.1	3.1
				7565	7797	7797		3.1	
				7659	7863	7867		2.7	

Sef Centrul de Incercari Betoane Foma O.

Responsabil de autorizarea Raportului de Incercari

semnatura

Rezultatele încercării se referă numai la proba prelevată pentru încercări.

Reproducerea sau multiplicarea prezentului raport de încercări este interzisă fără acordul Centrului de Incercari Betoane mun. Chisinau str. Varnita 4/1 tel/fax 0 (22) 42 27 19; GSM 0 68 00 27 88