

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 479 - 21C « 26 » octombrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din bumbac, albită, legătură diagonală,*
art. 31-11/26/150S, pentru îmbrăcăminte, lățimea 150cm.

Solicitant „Nalad-Ca-Comerț” S.R.L., or. Râșcani, str. M. Lermontov, 130

Producător ÎS „Туротекс” Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (150x 100) cm

Data primirii mostrelor 25.10.2021

Data începerii încercării 25.10.2021 **Data sfârșitului încercării** 26.10.2021

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 2194-P din 20.10.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 21790 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные одёжные. ОТУ”,

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ P ₉ O ₁ Г ₈	-5,0 ±2,0	-1,0 -0,3
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 21790-2005 pct. 4.2.10 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1:2016	490 255	838,6 388,5
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 21790-2005 pct.4.2.13 Tab.6 ind.1,2	GOST 12088-77 pct.4.3.3	50	139
4	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	10	10,6
5	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 21790-2005 pct.4.2.13 Tab.6 ind.4	GOST 25617-83 p.17	1000	6,4
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 21790-2005 pct. 4.2.11	SM SR EN 12127:2013	De facto	206,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	