

	Organismul de Certificare a Produselor „Inspecție-Certificare-Calitate” (OC ICC) str. Sarmizegetusa, 92, mun. Chișinău, tel./fax 022 50-70-75	Cod: F «ICC»-7-1/10
		Ediția: 05/2025
		Data: 22.07.2025
		Pagina 2 din 3

4	Modificarea dimensiunilor după spălat (după 1 spălare)	SR EN ISO 5077:2008	1 spălare t ⁰ 60°C
5	Modificarea dimensiunilor după spălat (după 1 spălare)	SR EN ISO 5077:2008	1 spălare t ⁰ 95°C

Prin scrisoarea f/nr. din 02.02.2026 agent economic a solicitat efectuarea testarilor suplimentare la următorii parametrii:

- Densitatea superficială (repetat)
- Modificarea dimensiunilor după spălare la 40°C

Ca urmare a acesteia, a fost întocmit program de încercări Nr. 9728-26/1 din 02.02.2026 la următoarea mostră:

2) Țesătură albită, din 100% bumbac, gofrată tip „vafelă”, art. 2-95/5-41, densitatea superficială - 240g/m², lățime - 45 cm. Data fabricării – 30.05.2025, Sigiliu nr. ICC000230, Producător: OOO Privoljskaia kommuna, Federația Rusă

Nr. crt.	Parametrii	D.N. de referință privind metode de încercări (numai dacă sunt de ales)	Nota
1	Densitatea superficială (masa pe metru pătrat)	SR EN 12127:2003	
2	Modificarea dimensiunilor după spălat (după 1 spălare)	SR EN ISO 5077:2008	1 spălare t ⁰ 40°C

În baza rezultatelor încercărilor de laborator, reflectate în Raport de încercări nr. 149 din 30.01.2026, nr. 243 din 04.02.2026 s-a stabilit că

Parametrii	D.N. de referință privind metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto	Concluzie privind corespunderea
Compoziția fibrelor conținut de bumbac	SR EN ISO 1833-1:2020 SR EN ISO 1833-11:2018	± 3% din marcare	100% bumbac	Corespunde HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53
Densitatea superficială	SR EN 12127:2003 SR EN 12127:2003/C91:2024	Min. 228 g/m ²	228,6 g/m ² (raport de încercări nr. 149/30.01.2026) 232,0 g/m ² (raport de încercări nr. 149/30.01.2026)	Corespunde GOST 11027-80 p.1.4
Forța (sarcina) maximă de rupere urzeală bătătură	SR EN ISO 13934-1:2013	559,0 N 294,0 N	576,9 N 464,5 N	Corespunde GOST 11027-80 p.1.6
Alungirea la rupere urzeală bătătură	SR EN ISO 13934-1:2013	- -	9,1% 33,0%	De facto
Modificarea dimensiunilor la	SR EN ISO 5077:2008			De facto (parametrul solicitat)