

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>450 - 16</b> «20» octombrie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Editia: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Material tricatat flaușat vopsit (culoare – sură),*

*din 100% bumbac, art. 50-04, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp;*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 SM GOST 31405 pct. 4.3.4 SM GOST 31408 pct. 4.3.3 GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	5
2	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31405 pct. 4.3.5 SM GOST 31408 pct. 4.3.4 GOST 26085 pct. 2.2 GOST 31228 pct. 4.1	GOST 3816 pct. 3	6	10,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Popa E.</i>	

