

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 158 - 19C « 16 » aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director, CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele *Pătură țesută „Арміська”, art 840, din fire vopsite din 70% lână, 20% PAN, 10% PES, dim. 140 x 205 cm, marca „Ярослав”*

Solicitant *„MILLINERTEX” SRL, mun. Chișinău, str. Pandurilor, 13*

Producător *ПП „Ярослав”, or. Kiev, Ucraina*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *11.04.2019*

Data începerii încercării *12.04.2019*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8209-19 din 11.04.2019

și pe baza programului Nr. M-8209-19 din 11.04.2019

DN la produse *GOST 9382 - 78 „Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. ОТУ”,*

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări *GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,*

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016

„Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 4659-79 „Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 158 - 19C « 16 » aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor Pătură țesută „Армицька”, art 840, din fire vopsite din
70% lână, 20% PAN, 10% PES, dim. 140 x 205 cm, marca „Ярослав”

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 2, 3	SM EN ISO 13934-1	245	937
3	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură			147	240
			SM EN ISO 13934-1	7 10	55 20
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - PAN - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	69,7 21,5 8,8
5	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127	880	823

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	