

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 188 - 22 « 28 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi exterioare din material polimeric (cauciuc) cu glenc metalic, metoda de confecționare prin lipire-coasere tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, marca „Garsing”, model 4060, măr.43.

Solicitant „ZILANT” SRL, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

Producător НВП «АКТИВ ЛИВ3» Республика Беларусь

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 19.04.2022

Data începerii încercărilor 19.04.2022

Data sfârșitul încercărilor 28.04.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-20-22 din 19.04.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea		Materia primă	Grosimea, mm	
Căpută și ștaif		Piele naturală	2,0/2,0	
Carâmbi		Piele naturală (înălțimea 21,4 cm)	2,0	
Semibrant		Carton durabil specific produsului	2,2	
Brant		Piele naturală	3,0	
Acoperiș de brant		Poliuretan poros acoperit cu textil	6,0	
Căptușeala	Căputa	Material neșesut pentru căptușire	0,55	
	Limba bocancilor		0,54	
	Carâmb		0,55	
	Antiglesorul	Piele naturală	1,5	
Glenc		Metalic	-	
Șireturi		PES (cu 4 eghileți rigizi la capete)	4,0	
Bucle exterioare		Metal cu protecție anticorozivă	Total 10/per. bocanci	
Găici		Metal cu protecție anticorozivă	Total 4/per. bocanci	
Rezistența cauciucului la temperaturi (+50°C)		-	Suportă	
Talpa		Cauciuc	Cu protector	Fără protector
			12	6

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 188 - 22 « 28 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi exterioare din material polimeric (cauciuc) cu glenc metalic, metoda de confecționare prin lipire-coasere tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, marca „Garsing”, model 4060, măr.43.*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-104
2	Deformarea a bombeului - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,8
	Deformarea a ștaifului - remanentă		st-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 4 rânduri)	GOST 9290-76	st-587
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-112
5	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134-78	st-130

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	