

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 295 - 17 C <i>« 11 » august 2017</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2017

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte cu fețe din piele de iufți, cu tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari: bocanci cu carîmbi înalți, model 0801, măr. 270, mostră unică cu sigiliu ICC nr. 000049.*

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ИУП «АКТИВ ШИЗ», or. Minsk, Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.08.2017

Data începerii încercării 09.08.2017

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7239-17 din 09.08.2017, și programului Nr. M-7239-17 din 08.08.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 19137-89 „Обувь из юфти для военнослужащих. ТУ», GOST 14226-93 „Обувь. Нормы гибкости”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 295 - 17 C « 11 » august 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Încălțăminte cu fețe din piele de iufți, cu tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari: bocanci cu carîmbi înalți, model 0801, măr. 270, mostră unică cu sigiliu ICC nr. 000049.*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 19137 pct. 1.4.23 GOST 14226	GOST 9718	180	st – 103 dr – 116
2	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 19137 pct. 1.4.24	GOST 9135	Rezistent	Corespunde
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19137 pct. 1.4.25		Rezistent	Corespunde
3	Rezistența de fixare a pieselor de jos, N/cm, min	GOST 19137 pct. 1.4.20 Tab. 7	GOST 9292	25	st-26 dr-28
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 4 rânduri)	GOST 19137 pct. 1.4.19, Tab. 6	GOST 9290	200	st-349 dr-333

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Popa E.	