

Contract/Контракт №	30Z-2018
Date/ср	13.01.2018
Specification/Спецификация	2
Order/Отпуск	5000380083

ArcelorMittal

Car/Вагон	67860122
Car customs/Повагонный заказ	7001426334
Outgoing delivery/Исходящая поставка	8001383221
Export licence/Разрешение на вывоз	Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № **8001383221**

EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinilor str., Kishineu, MD-2036, The Republic of Moldova OKPO 5690162 Fiscal code 1003600064170	Грузополучатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036, г. Кишинэу, ул. Узинилор, 205/2, ОКПО 5690162 Фискальный код 1003600064170

Description of goods/Наименование товара										Standards/НТД	
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. ПОЛОСА										ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg		
1	9-815	22893	СТЗПС	25X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	5			14760
									5		14760

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Seq
1.	0.216	0.64	0.094	0.016	0.017	0.014	0.010	0.014	0.0059	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-	-	-

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	360	477	32,5	уд

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)	Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязки для закрепки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking			
Примечание Note	Точность прокатки-ВТ1,ВШ 1. Разность диагоналей в одном сечении не более 1,5мм. Группа качества поверхности-СТІП СЕРПОВИДНОСТЬ-ВС		25.03.2017 Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets