



Laborator de încercări din cadrul „CERTMATCON” SRL
MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
tel./fax 022-903-001, cell 078-191-001, 078-191-003
www.certmatcon.md



Raport de încercări Nr. 313/11 din 09.08.2018

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

„CONSINTER” S.R.L., str. Sucevița, 27,
mun. Chișinău, Republica Moldova

OC „CertMatCon”.

Folie hidroizolantă pentru acoperișuri,
marca comercială „MARMA”.

„Marma Polskie Folie” Sp. z o.o., Polonia.

Cererea Nr. 313 din 08.08.2018, Act de prelevare Nr. 0421/1 din
01.08.2018 - program de încercări de la OC Cert MatCon

Gutu M. - Expert OC CertMatCon

1,0 kg

313-11

08.08.2018

09.08.2018

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Certificare

$U=73\%$, $T=23,4\text{ }^{\circ}\text{C}$

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Încertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.86
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.01
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	48.6	94.5
Aer Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	4.37	8.60

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.



Prisac Victoria
nume, prenume

Rotari Anatolie
nume, prenume

Emitat în Data: 09.08.2018



Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **351 - 18C**
«07» august 2018

Cod: ПИ 5 10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB

Directorul CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Folie hidroizolantă pentru acoperișuri, m.c. "MARMA"*

Solicitant „CONS INTER” SRL, mun. Chișinău, str. Sucevița, 27

Producător „Marma Polskie Folie” Sp. z o.o., Polonia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 m²

Data primirii mostrelor 02.08.2018

Data începerii încercării 06.08.2018

Mostrele prelevate de către expertul OC „CertMatCon” SRL

și prezentate pe baza actului Nr. 0421 din 01.08.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 30547 - 97 „Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. ОТУ”

DN metodelor de încercări GOST 2678-94 „Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний”

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența convențională la rupere, MPa, min	GOST 30547 pct. 4.1.12	GOST 2678 pct. 3.4	8	8,3
2	Modificarea dimensiunilor la $t = (70 \pm 2)^\circ\text{C}$ în timp 6 ore, %, max	GOST 30547 pct. 4.1.16	GOST 2678 pct. 3.13	± 2	-0,5

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Șveț E.	

