

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 103 - 23C «14» martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat, executate la mașini circulare împletitura „futer”, vopsit (culoarea albastru-închis), din 72% bumbac, 20% PES, 8% EA, art. 92-8 FRENCH TERRY COT/PES CMB OW, culoarea 20-1320 (20-04), densitatea superficială 240 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei.*

Solicitant SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15

Producător Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 07.03.2023

Data începerii încercării 09.03.2023

Data sfârșitului încercării 14.03.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9295-23 din 27.02.2023 și programului Nr. 9295-23/4 din 27.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых Физико-гигиенические показатели”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 103 - 23C «14» martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat, executate la mașini circulare împletitura*

„futer”, vopsit (culoarea albastru-închis), din 72% bumbac, 20% PES, 8% EA, art. 92-8 FRENCH


TERRY COT/PES CMB OW, culoarea 20-1320 (20-04), densitatea superficială 240 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100 70	139
3	Higroscopicitatea, %	SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1	GOST3816-81pct. 3	9-25	11,0
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	228	255,7
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - EA	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	70,0 25,8 4,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	