


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 E008095-25**

Data emiterii

14 ianuarie 2025

Valabil până

14 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură tip "RipStop" vopsită (culoarea verde/olive) din 50%PA, 48%bumbac,
2%spandex, art.NYCOSP-48502-RS210, densitatea superficială 210 g/m²,
legătura pînză, pentru costume, data fabricării -28.05.2024.
Exemplar unic cu sigiliu nr.ICC000475.

Codul NCM
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p. 1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7), 1.3.3 (tab.2), 1.3.4, 1.4; Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007.

PRODUCĂTOR

Suzhou Texcom Fabrics Lo. Ltd, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C."HANDITEHNICA"S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1004600041303

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 449-24C din 13.01.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016; Raportului de identificare a
produselor Nr. 9556-24 din 27.12.2024, Raportului sumar Nr. 9556-24 din 13.01.2025, eliberate de OC
"ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplarul unic cu sigiliu nr. ICC000475.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.

Seria V Nr. 008095



În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 449 - 24C « 13 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 13 » ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „RipStop” vopsită (culoarea verde/olive) din 50% PA, 48% bumbac, 2% spandex, art. NYCOSP-48502-RS210, densitatea superficială 210 g/m², legătura pînză, pentru costume, data fabricării – 28.05.2024. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000475*

Solicitant SC „HANDITEHNICA” SRL, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106/4

Producător Suzhou Texcom Fabrics Lo. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 27.12.2024

Data începerii încercării 02.01.2025

Data sfîrșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9556-24 din 27.12.2024 și pe baza programului Nr. 9556-24 din 27.12.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29223-91 „Тканиплательные, платьенно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 449 - 24C «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip „RipStop” vopsită (culoarea verde/olive) din*

50% PA, 48% bumbac, 2% spandex, art. NYCOSP-48502-RS210, densitatea superficială 210 g/m²,


legătura pînză, pentru costume, data fabricării – 28.05.2024. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000475

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	343 343	1063 670
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₃ B ₃	-2,0 ±1,5	-0,5 -0,5
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	De facto	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 7	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	50	93,7
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PA - bumbac - spandex	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7, 8	± 3% din marcarea	50,9 47,0 2,1
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4	SM SR EN 12127:2013	199,5	218,7
7*	Rezistența la uzură, cicluri	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 6	GOST 18976-73	De facto	4500

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.