


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 E008094-25**

Data emiterii

14 ianuarie 2025

Valabil pînă

14 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură cu desen imprimat mozaicat (culoarea Multicam Black) din 65%PES,
35%bumbac, art.TC6535TW220-PEACH, densitatea superficială 220 g/m²,
legătura pînză, pentru costume, data fabricării -28.03.2022.
Exemplar unic cu sigiliu nr.ICC000474.

Codul NCM
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p. 1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7), 1.3.3 (tab.2), 1.3.4, 1.4; Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007.

PRODUCĂTOR

OP TECHNOLOGY LIMITED, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C."HANDITEHNICA"S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1004600041303

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 448-24C din 13.01.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016; Raportului de identificare a
produselor Nr. 9555-24 din 27.12.2024, Raportului sumar Nr. 9555-24 din 13.01.2025, eliberate de OC
"ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplarul unic cu sigiliu nr. ICC000474.

Savoi V.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria V Nr. 008094


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 448 - 24C « 13 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.



« 13 » ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură cu desen imprimat mozaicat (culoarea Multicam black) din 65% PES, 35% bumbac, art. TC6535TW220-PEACH, densitatea superficială 220 g/m², legătura pînză, pentru costume, data fabricării – 28.03.2022. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000474*

Solicitant SC „HANDITEHNICA” SRL, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106/4

Producător OP TECHNOLOGY LIMITED, Hong Kong

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 27.12.2024

Data începerii încercării 02.01.2025

Data sfîrșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9555-24 din 27.12.2024 și pe baza programului Nr. 9555-24 din 27.12.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29223-91 „Тканиплательные,плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 448 - 24C « 13 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu desen imprimat mozaicat (culoarea Multicam*

black) din 65% PES, 35% bumbac, art. TC6535TW220-PEACH, densitatea superficială 220 g/m²,


legătura pânză, pentru costume, data fabricării – 28.03.2022. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000474

Nr. încere.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	343 343	1100 993
2	Alungire la rupere mostrei 50 × 200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bățatură			De facto	20 25
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-2,0 ±1,5	-0,5 -0,5
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării</u> 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 4	4 4
			GOST 9733.5-83	De facto	4 4
			GOST 9733.6-83	4 4	4 4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	4	4
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 7	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	50	52,8
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	67,4 32,6
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4	SM SR EN 12127:2013	209	230,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.L.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	