

ORDIN DE PLATIT		nr.	0000154	DATA EMITERII	18 Februarie 2019	TIP.DOC. 1
PLATITI	6500-00	LEI	Sase mii cinci sute lei 00 bani			
PLATITOR		(R)I.C.S." Cristina Mold-Rom Simpex " SRL		CONTUL DE PLATI	MD24PR002224390033271201	
				CODUL FISCAL	1003600100445	
				CONTUL TREZORERIAL		
PRESTATORUL PLATILOR		BC ProCreditBank SA		CODUL BANCII		PRCBMD22
BENEFICIAR		(R)Departamentul Trupelor de Carabinieri al RM		CONTUL DE PLATI	MD69TRPCAA518410A00587AA	
				CODUL FISCAL	1006601000473	
				CONTUL TREZORERIAL		
PRESTATORUL BENEFICIAR		MF Trezoreria de Stat		CODUL BANCII		TREZMD2X
DESTINATIA PLATII		Garantia bancara 1 procent pentru oferta la Licitatia publica Nr.21004625 din 25.02.2019.Lotul nr.9.		TIPUL TRANSFERULUI		NORMAL/URGENT
				N		L.S.
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII		SEMNATURILE EMITENTULUI		
001				L.S.		
		SEMNATURA PRESTATORULUI		L.S.		
MOTIVUL REFUZULUI						





SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017327-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil până la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte cu fețe din iuft pentru bărbați.

Fabricare în serie conform cerințelor GOST 5394-89.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 5394-89, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.


Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.



L.S.


Conducătorul organismului de certificare

Expert

Melnic L.

Chiriac I.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 559 - 17 C <u>«05» decembrie 2017</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/3



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» decembrie 2017

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Pantofi pentru copii, mod. 78 B, mar. 35, cu fețe și

căptușeală fabricate din piele naturală, tălpi-din material polimeric;

№2-Pantofi pentru bărbați, mod. 806 95, mar. 45, cu fețe și căptușeală-din

piele naturală, tălpi-din material polimeric;

№3- Cizme (scurte) pentru femei, mod. 251 86, mar. 38, cu fețe -din piele naturală,

căptușeală -din blană artificială, tălpi-din material polimeric;

№4- Pantofi de voiaj, mod. 598 95, mar. 43, cu fețe fabricate din piele de antilopă,

căptușeală-din piele naturală, tălpi-din cauciuc poros;

№5- Ghete (bocanci) pentru bărbați, mod. 673 93, mar. 42, cu fețe -din iufl,

cu căptușeală sub „etichetă” (o piesă din piele-”ștaferka”), tălpi-din material polimeric.

Solicitant/ Producător Î.C.S. “Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 1 per.

Data primirii mostrelor 15.11.2017

Data începerii încercării 20.11.2017

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 4005-IP din 14.11.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы

прочности», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь.

Нормы гибкости», GOST 26165-2003 «Обувь детская. ОТУ», GOST 5394-89 «Обувь из юфти. ОТУ»

GOST 19116-2005 „Обувь модельная. ОТУ”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления

подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности

ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9135-2004«Метод определения общей и

остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения ,

гибкости», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 559 - 17 C «05» decembrie 2017		Cod: IIN 5.10 - 1
			Ediția: 3
			Data: 09.01.2017
			Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Nº1- Pantofi pentru copii, mod. 78 B, mar. 35, cu fețe și căptușeală fabricate din piele naturală, tălpi-din material polimeric;*

Nº2-Pantofi pentru bărbați, mod. 806 95, mar. 45, cu fețe și căptușeală-din piele naturală, tălpi-din material polimeric;

Nº3- Cizme (scurte) pentru femei, mod. 251 86, mar. 38, cu fețe -din piele naturală, căptușeală-din blană artificială, tălpi-din material polimeric;

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 2 rânduri)	GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	115	st – 137 dr – 148
1.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	32	st – 40 dr – 33
1.3	Deformarea ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 9 Tab. 7	GOST 9135	1,0	st – 0,7 dr – 0,7
1.4	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st – 49 dr – 42
2.1	Deformarea bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st – 0,3 dr – 0,6
	Deformarea ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 9 Tab. 7		1,0	st – 0,8 dr – 0,8
2.2	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st – 97 dr – 80
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	90	st – 158 dr – 166
3.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	43	st – 44 dr – 44
3.3	Deformarea bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st – 0,4 dr – 0,9
	Deformarea ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 9 Tab. 7		1,0	st – 0,8 dr – 0,9
3.4	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	100	st – 60 dr – 56
3.5	Rezistența de fixare a tocului, N, min	GOST 21463 pct. 7 Tab. 5	GOST 9136	800	st – 1324 dr – 1295

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 559 - 17.C «05» decembrie 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №4- Pantofi de voiaj, mod. 598 95, mar. 43, cu fețe fabricate
din piele de antilopă, căptușeală-din piele naturală, tălpi-din cauciuc poros;
№5- Ghete (bocanci) pentru bărbați, mod. 673 93, mar. 42, cu fețe -din iufț,
cu căptușeală sub „etichetă” (o piesă din piele-”ștaferka”), tălpi-din material polimeric.

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
4.1	Deformarea bombeului, mm, max - remanentă	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st - 0,3 dr - 0,4
4.2	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st - 79 dr - 80
5.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min (cusătură de 4 rânduri)	GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	175	st - 362 dr - 353
5.2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	53	st - 67 dr - 87
5.3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	st - 111 dr - 117

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 432 - 18 C « 03 » octombrie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» 03 octombrie 2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Piele naturală cromată de bovină, pentru fețe de încălțăminte, art. „Mamaдоp/Палма”, mostra 20 x 30 cm, culoarea - neagră*

Solicitant *ÎCS „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, 51*

Producător *„BKII JIT”, Federația Rusă*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(20 x 30) cm*

Data primirii mostrelor *01.10.2018*

Data începerii încercări *01.10.2018*

Mostrele prelevate *de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC*

și prezentate pe baza actului Nr. 3832-IP din 28.09.2018

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”*

DN la metode de încercări *GOST 938.5 - 68 „Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями”, GOST 938.11 - 96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, GOST 938.29 - 2002 „Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939 pct. 3.10 Tab. 1	GOST 938.11	1,5	1,5
2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			20 - 40	34
3	Fracția masică a substanțelor extrase cu solvenții organici, %	GOST 939 pct. 3.10 anexa B Tab. B.1	GOST 938.5	3,7 – 10,0	3,7
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 939 pct. 3.10.1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	3	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	S. Stolareenco	
Expert	I. Chiriac	


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 380 - 18 «21» august 2018	Cod: IIM 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №2- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667 98,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din țesătura și piele naturală
tălpi combinate din cauciuc și PU.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	115	st-237 dr-215
2.2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2 pct. 5 Tab.3	GOST 9292 GOST 9134	53 110	st-62 dr-140
2.3	Deformația ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 9 Tab. 7	GOST 9135	1,0	st-0,9 dr-0,9
	Deformația bombeiului, - remanentă mm, max	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6		1,0	st-0,3 dr-0,7
2.4	Flexibilitatea încălțămintei, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-99 dr-106

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **380 - 18**
«21» august 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1/3



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
august 2018

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 790 98, mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din blană artificială și piele naturală, tălpi combinate din cauciuc și PU ; №2- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667 98, mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din țesătura și piele naturală tălpi combinate din cauciuc și PU . Cu sigiliu nr. 0135428

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per.

Data primirii mostrelor 16.08.2018

Data începerii încercării 16.08.2018

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 3083-IP din 16.08.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 380 - 18 «21» august 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 790 98,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, căptușeală combinată-din blană artificială și piele
naturală, tălpi combinate din cauciuc și PU .;

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	90	st-157 dr-150
1.2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2 pct. 5 Tab.3	GOST 9292 GOST 9134	53 110	st-66 dr-158
1.3	Deformația ștaifului, - remanentă mm, max	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 9 Tab. 7	GOST 9135	1,0	st-0,7 dr-0,8
	Deformația bombeiului, - remanentă mm, max	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6		1,0	st-0,6 dr-0,8
1.4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-97 dr-100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	