

Descrierea produsului	Buna putere de acoperire;
	• Uscare (dupa 2-4 ore de la aplicare rezistenta la presare cu degetele);
	• Aderența și duritate buna, rezistența buna la solicitari mecanice;
	• Rezistența la intemperii.

PROPRIETĂȚI	Buna putere de acoperire;
	• Uscare (dupa 2-4 ore de la aplicare rezistenta la presare cu degetele);
	• Aderența și duritate buna, rezistența buna la solicitari mecanice;
	• Rezistența la intemperii.

CULOARE	alb albastru azuriu ciocolata galben galben maro gri i negru rosu verde rosu-marou galben-marou
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICI TEHNICE	Aspect produs	lichid vâscos, omogen
	Densitate, g/cm ³	0,99-1,07 (±0,02, în funcție de tipul de culoare)
	Conținut de substanță nevolatilă, %	84,23-84,7 (±2, în funcție de tipul de culoare)
	Vâscozitate ca timp de scurgere (cupa DIN 24 mm, +20oC)	163,2

COMPATIBILITATE	Nu se recomanda amestecarea vopselei INTERCOLOR cu alte produse peliculogene.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

MOD DE APLICARE	Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curățire mecanica, degresare, desprafuire, vopseaua INTERCOLOR se aplica cu pensula, rola sau pulverizatorul în urmatoarele sisteme ce au ca destinație:
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Suprafețe de baza din lemn noi la interior
1 Strat 1 de vopsea INTERCOLOR diluata max. 10% cu diluant
2 Strat 2 de vopsea INTERCOLOR nediluata
B. Suprafețe de baza din lemn noi, la exterior
1 Strat 1 de vopsea INTERCOLOR diluata max. 10% cu diluant
2 Strat 2 de vopsea INTERCOLOR nediluata
C. Vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente
1 Strat 1 de vopsea INTERCOLOR diluata max. 10% cu diluant
2 Strat 2 de vopsea INTERCOLOR nediluata
D. Suprafețe de baza din metal negrinduit, la interior
1 Grunduire cu grund antirugina pentru metal 1 strat
2 Strat 1 de vopsea INTERCOLOR diluata max. 10% cu diluant
3 Strat 2 de vopsea INTERCOLOR nediluata
E. Suprafețe de baza din metal negrinduit, la exterior
1 Grunduire cu grund antirugina pentru metal 2 straturi
2 Strat 1 de vopsea INTERCOLOR diluata max. 10% cu diluant
3 Strat 2 de vopsea INTERCOLOR nediluata

Metoda de aplicare	pensulare pulverizare cu aer si airless cu rola
Presiune de aplicare si marime duza	pulverizare la presiune înalta = 3,5 bar; duza = 1,5 mm pulverizare airless= 160 bar; duza = 0,279 mm
Interval de recuperare minim maxim	12 ore
Consum specific	120–240 gramm/m2 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fatișăa locului)
	Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu diluant; <ul style="list-style-type: none"> • Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse între +5oC si +30oC. • Se recomanda o temperatura minima pentru suprafatișăa de baza în aerul înconjurator în timpul aplicarii, dar înal uscarii de minim +10oC.
AMBALARE	Vopseaua INTERCOLOR se ambaleaza în recipiente din metal de 800ml; 2,7 l.
CONSUM NORMAL	120–240 gramm/m2 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fatișăa locului)
MASURI DE PROTECȚIA MUNCII	Vopseaua INTERCOLOR conține elemente inflamabile si volatile. La punerea în opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protecȚia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solvenți. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mâinile se spala cu apa si sapun. În cazul lucrului în camere închise se interzice aplicarea produsului în apropierea surselor de foc deschis sau scânteii electrice. Fumatul în apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea în canalizare.
DEPOZITARE	Se depoziteaza în spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C +30°C.
TERMEN DE VALABILITATE	24 luni de la data fabricaȚiei, cu condiȚiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare
ELIMINAREA DEȘEURILOR	Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor. Resturile de produs se elimina doar în stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislaȚiei.