

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 156 - 25C « 02 » iulie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat împletitura glatt, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 95% bumbac, 5% EA, densitatea superficială 180 g/m², pentru fabricarea lenjeriei de corp. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000499*

Solicitant „ELTAVIUTEX” SRL, mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2/A

Producător Ozyurt Textil San ve Tic Ltd Şti, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 30.06.2025

Data începerii încercării 01.07.2025

Data sfârșitului încercării 02.07.2025

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9646-25 din 30.06.2025 și pe baza programului Nr. 9646-25 din 30.06.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 31228-2014 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 26289-84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 156 - 25C « 02 » iulie 2025	Cod: ПП 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat împletitura glatt, vopsit (culoarea maro*

deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 95% bumbac, 5% EA, densitatea


superficială 180 g/m², pentru fabricarea lenjeriei de corp. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000499

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 31228-2014 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	458,3
3	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	6	18,6
4	Modificarea dimensiunilor după spălare, %, max: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 28554-90 pct. 1.1.6 GOST 26289-84 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	8 10	- 2,8 - 1,8
5	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe verticală	GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	179
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - lycra	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7, 8	± 3% din marcarea	97,2 2,8
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	171	187,1
8	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	6,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.