

Descrierea metodei de lucru:

1. Pregatirea suprafetei;

- Deprafuirea structurilor portante a metalului
- Degresarea structurilor portante a metalului
- Inlaturarea defectelor a stratului existent de vopsea

2. Ridicarea stratului de rezistenta a structurilor metalice portante (R-90)

- Aplicarea vopselei ignifuge termosfumante in 3-5 straturi pina la atingerea stratului final in diapazonul admisibil de; (980-1005 microni)
- Aplicarea vopselei ignifuge termosfumante se executa doar prin utilizarea aparatelor profesioniste cu pompa, care pot permite formarea presiunii admisibile ca stratul de vopsea sa se aseze uniform pe suprafata.
- Compania "REGLAT CONS" SRL dispune de aparate performante "GRACO MARK V", care sunt recomandate si de producator pentru prelucrarea ignifuga a structurilor metalice.

Nota informativa:

In cazul in care structurile metalice care necesita a fi prelucrate cu vopsea ignifuga termosfumanta, sunt deja instalate si sunt instalate panourile sandwich, in acest caz toate suprafetele adiacente metalului (pereti, ferestre, podea, usi,utilaje, etc.), necesita a fi protejate cu material de protective.

Director:
Gladenchii Ghennadii

Senmatura:

Data:
10.10.2022