

Raport de încercări
Nr. 026/4 din 14.07.2021

Agentul economic

**"CREAMOBIL" S.R.L., șos. Muncești, 426,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Solicitant

Agentul economic

Denumirea produsului

Materie primă pentru fabricarea pavelor și bordurilor de beton

Producător

Agentul economic.

Documente de însoțire

Cererea nr. 026-4 din 13.07.2021.

Prezentat de către

Lașco Tudor -reprezentant CREAMOBIL SRL.

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

026-4

Data receptiei

13.07.2021

Data încercărilor

14.07.2021

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul încercărilor

Încercări periodice.

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

**Echipamentul folosit pentru
încercări**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	33.0	4.12
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	5.77	0.51
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	64.0	42.0
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	46.3	6.19

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/


