



Время испарения растворителя из пленки

5 - 8 мин. между нанесением слоев

10 - 15 мин. до сушки в печи

Толщина сухого покрытия

30 - 40 мкм



Время сушки

Температура
объекта

«от пыли»

«на
отлип»

готово к
сборке

готово к
шлифовке

готово к
повторно
му
покрытию

20 °C

15 - 25
мин.

3 - 4 ч

24 ч

--

--

60 °C

--

30 мин.

после
охлажден
ия

--

--

Примечание

Хранение:

в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/е) составляет: 840 г/л
Данный продукт содержит не более 663 г/л ЛОС.

Рабочие условия:

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить адекватное проветривание.

**Инструкции по
эксплуатации:**

--

Версия: en 0217

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Эссенбах · Тел.: +49(0)87 03/922-0 · Факс: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com